

Dynacoat Basecoat Pro to bazowy system lakierów mieszalnikowych pozwalający na tworzenie kolorów solidowych, perłowych i metalicznych. Z odpowiednim rozcieńczalnikiem może być wykorzystany przy drobnych i średnich naprawach, jak również całkowitych przelakierowaniach. Zapewnia bardzo dobre krycie i szybkie schnięcie.

Produkt nie jest przeznaczony do sprzedaży podmiotom gospodarczym zajmującym się renowacyjnym lakierowaniem pojazdów w krajach Unii Europejskiej, w których obowiązuje dyrektywa 2004/42/EC.

**PROPORCJA MIESZANIA**

100 Basecoat Pro  
50 - 80 Thinner

**MIARKA**

1

**PISTOLET**

Dysza: 1.2 - 1.4 mm  
Ciśnienie robocze: 1.7 - 2.0 bar na wlocie\*

\*sprawdzić instrukcję pistoletu

**APLIKACJA**

2 - 3 x 1 warstwa

**CZAS ODPAROWANIA**

3 - 5 minut między warstwami  
15 minut przed suszeniem

**POKRYWALNY PRZEZ**

Clear 1500  
Clear 3000 Fast AS  
Clear 5000 HS  
Clear 6000 HS AS

**OCHRONA**

Stosować właściwe środki ochrony osobistej. AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

<b>PRODUKT I DODATKI</b>	Basecoat Pro Thinner Fast Thinner Medium Thinner Slow		
<b>PODSTAWOWE SUROWCE</b>	Basecoat Pro: Thinners:	żywice schnące fizycznie mieszanina rozpuszczalników	
<b>ODPOWIEDNIE PODŁOŻA</b>	Istniejące wykończenia Filler 5+1 Filler 4100 Filler HB 4+1 Filler HB 5+1 Filler 6100 Duo 1K Plastics Primer 1K Primer Grey 2K Epoxy Primer  <b>Uwaga:</b> Nie nakładać na reaktywne podkłady gruntujące		
<b>PROPORCJA MIESZANIA</b>	100 Basecoat Pro 50 - 80 Thinner	<b>Uwaga:</b> Zawsze przed lakierowaniem należy sprawdzić kolor	
<b>LEPKOŚĆ NATRYSKOWA</b>	13 - 17 s DIN Cup 4 w 20°C		
<b>TRWAŁOŚĆ PO ZMIESZANIU</b>	6 miesięcy w 20°C 4 godziny w 20°C po dodaniu utwardzacza		
<b>DYSZA PISTOLETU NATRYSKOWEGO I CIŚNIENIE ROBOCZE</b>	<b>Pistolet:</b> Zasilanie grawitacyjne  *sprawdzić instrukcję pistoletu	<b>Dysza:</b> 1.2 - 1.4 mm	<b>Ciśnienie:</b> 1.7 - 2.0 bar na wlocie* HVLP maks. 0.7 na głowicy

**PROCES APLIKACJI****Kolory solidowe:**

Nałożyć 2 - 3 pojedyncze warstwy do osiągnięcia pełnego krycia. Pozostawić do odparowania między warstwami, aż do uzyskania matu.

**Kolory metaliczne i perłowe:**

Nałożyć 2 - 3 pojedyncze warstwy do osiągnięcia pełnego krycia. Pozostawić do odparowania między warstwami, aż do uzyskania matu. W razie potrzeby nałożyć warstwę napyłoną (dla lepszego ułożenia ziaren metalu) zmniejszając ciśnienie robocze o 0.5 bara oraz nałożyć ostatnią lekką warstwę zwiększając odległość między pistoletem natryskowym a obiektem do ok. 30 - 40-cm.

**Naprawy miejscowe:**

Przy naprawach miejscowych stosować niższe ciśnienie robocze nakładając cienkie warstwy, aż do uzyskania pełnego krycia. Pozostawić do odparowania między warstwami. Następnie cieniować wychodząc poza krawędzie (brzezi), stosując takie samo ciśnienie. Przy kolorach metalicznych, w razie potrzeby, nałożyć warstwę prószoną zwiększając odległość pistoletu od obiektu.

*Pozostawić minimum 15 minut w 20°C na końcowe odparowanie przed aplikacją lakieru bezbarwnego.*

**CZYSZCZENIE  
SPRZĘTU**

Użyć rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów (Guncleaner) lub rozcieńczalnika Dynacoat Thinner.

**MASKOWANIE**

Kolory solidowe, metaliczne oraz perłowe Basecoat Pro można oklejać taśmami po 20-minutowym czasie odparowywania w 20°C.

**USUWANIE WTRĄCEŃ**

Zapewnić wystarczający czas odparowania, co najmniej 20 minut w 20°C. Delikatnie wyszlifować uszkodzenie stosując papier P500 na sucho lub P1000 na mokro. Dokładnie usunąć pozostałości po szlifowaniu przed ponowną aplikacją Basecoat Pro.

**GRUBOŚĆ POWŁOKI**

Na warstwę:	7 - 9 µm
Przy zalecanej aplikacji (2 warstwy):	14 - 18 µm

**TEORETYCZNE  
ZUŻYCIE MATERIAŁU**

Mieszanka gotowa do natrysku przy grubości warstwy 1 µm: ± 140 m<sup>2</sup>/litr

*Praktyczny stopień pokrycia zależy od wielu czynników, takich jak: kształt obiektu, chropowatość powierzchni, metoda nakładania, warunki pracy.*

**CZAS DO POKRYCIA  
LAKIEREM  
BEZBARWNYM**

<b>Kolory solidowe:</b>	5 godzin
<b>Kolory metaliczne i perłowe:</b>	48 godzin

**Uwaga:** W przypadku kolorów solidowych można wydłużyć czas do pokrycia lakierem bezbarwnym do 48 godzin, dodając 10% Dynacoat Hardener.

Mieszankę koloru z utwardzaczem dokładnie wymieszać i dodać Dynacoat Thinner – całość ponownie dokładnie wymieszać.

---

**POKRYWALNY PRZEZ** Clear 1500  
Clear 3000 Fast AS  
Clear 5000 HS  
Clear 6000 HS AS

---

**PRZECHOWYWANIE  
PRODUKTU** Okres przydatności produktu jest podawany dla produktów przechowywanych w zamkniętych opakowaniach w temperaturze 20°C.  
Należy unikać ekstremalnych wahań temperatury.

---

**OKRES  
PRZECHOWYWANIA** 4 lata w 20°C

---



---

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.  
The Park Warsaw Budynek B1  
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

#### **TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU**

**WAŻNA UWAGA:** Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.  
Siedziba firmy  
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)  
[www.dynacoat.pl](http://www.dynacoat.pl)